い草色

無地（い草）

緑（へり）　黒（へり）

紺（い草）

紺（へり）　黒（へり）



緑（い草）

緑（へり）　黒（へり）



からし（い草）

黄土色（へり）　黒（へり）



水色（い草）

紺（へり）　黒（へり）



桃（い草）

茶（へり）　黒（へり）



New 焦茶（い草）

茶（へり）　黒（へり）

New 組子（い草）

黄土色（へり）　黒（へり）



四葉A（い草：水色／桃）※IORI限定

黒（へり）

四葉B（い草：紺／水色）※IORI限定

紺（へり）　黒（へり）

〈特徴〉

原材料　国産い草100％

染め　無染土い草への染色

熟練職人が長年の経験を基に、天候、水、湿度、気温、色に応じてその都度顔料（塩基性顔料）の分量調整・配合を行います。

最高級の織り

座り心地を追求し、通常より約1割増（1畳あたり約300～350本増）の高密度で仕上げた最高級の織りです。使えば使うほど美しい光沢が増していきます。

色・デザイン

無地1色 ／ オリジナル色6色（紺、緑、からし、水色、桃、焦茶）／オリジナル柄3色（組子、四葉A、四葉B）

へり

い草の色や質感と相性の良い風合いのあるへりを使用しています。
素材 = 麻15% 綿85% ／ 色 = 緑、紺、黄土色、茶、黒

〈ご注意〉

●時間の経過とともに自然な色褪せが発生します。畳と同様、い草の中の葉緑素が抜けて退色します。

●高温多湿、水濡れを避けてください。い草は常に空気中の水分を吸放出しており、高温多湿の条件下ではカビが発生する可能性があります。

●織りの性質上、鋭利なものや引っかきに弱く、表面が傷つくことがあります。濃色ほど傷やこすれが目立ちますが、い草特有のものであり経年の表情としてお楽しみください。

●お手入れは乾拭きが推奨です（水拭き、中性洗剤は不可）。



色褪せイメージ（無地　6カ月使用後）

〈物性データ〉

●耐光（級）　無地:3　紺:4　緑:3　からし:4　水色:3以下　桃:4
JIS L 0842 紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅牢度試験方法 e）第5露光法　放射時間20時間

●摩擦（級）　乾燥:4-5/JIS L 0849 摩擦に対する染色堅牢度試験方法

●摩耗強さ　2282回/JIS L 1096 A法ユニバーサル形法　平面法（Cw-C-p400）